

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД П 701****СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ**

Наименование показателей	Методы испытаний	Нормы по согласованной спецификации
Удельная внешняя поверхность, м <sup>2</sup> /г	ГОСТ 25699.2	-
Йодное число, г/кг	ГОСТ 25699.3	-
Удельная адсорбционная поверхность, м <sup>2</sup> /г	ГОСТ 25699.4	-
Абсорбция дибутил-фталата, см <sup>3</sup> /100 г	ГОСТ 25699.5	65 ± 5
pH водной суспензии	ГОСТ 25699.6	9 - 11
Массовая доля потерь при 105 <sup>o</sup> C, %, не более	ГОСТ 25699.7	0,35
Зольность, %, не более	ГОСТ 25699.8	0,48
Массовая доля остатка, %, после просева через сито	ГОСТ 25699.10	0,08
с сеткой 0,045		
с сеткой 0,5		
Массовая доля пыли в гранулированном углероде, %, не более	ГОСТ 7885	5
Насыпная плотность гранулированного углерода, кг/м <sup>3</sup> , не менее	ГОСТ 25699.14	420
Светопропускание толуольного экстракта, %, не менее	ГОСТ 25699.15	-

**Упаковка:** Полипропиленовые мешки, 25 кг нетто**Применение:** Применяется как сырье для резинотехнической промышленности и производства шин

---

**ООО «Карбон»**

Россия, 15305, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Палехская, д.6

Многоканальный телефон-факс +7 (4932) 93-99-00

Бесплатный звонок по России 8 800-7000-709