



Карбон («Carbon» LLC)

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД N-347****TECHNICAL DATA SHEET
CARBON BLACK N-347****СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ****ORIGIN: RUSSIA**

Наименование показателей	Методы испытаний ASTM	Нормы по согласованной спецификации
Йодное адсорбционное число, г/кг Iodine Adsorption Number, g/kg	D 1510	90 + 5
Масляное абсорбционное число, см ³ /100 г DBP Absorbtion Number, cm ³ /100g	D 2414	124 + 5
Удельная поверхность по ЦТАБ, м ² /кг CTAB Surface Area, m ² /kg	D 3765	100 + 5
Массовая доля остатка после просева через сито, % Sieve Residue, %	D 1514	0,001
с сеткой 0,045 мм (№35), 0.045mm (35 mesh)		
с сеткой 0,5 мм (№325), 0.5mm (325 mesh),		
Потери при нагревании, %, не более Heating Loss, %, max	D 1509	0,9
pH водной суспензии pH Value	D 1512	7 - 10
Содержание золы, %, не более Ash Content, %, max	D 1506	0,5
Насыпная плотность, кг/м ³ , не менее Pour Density Pelleted, kg/m ³ , min	D 1513	335 + 20
Содержание тонкой фракции, %, не более Fines Content, %, max	D 1508	7,0

Упаковка / Packing: Полипропиленовые мешки, 25 кг нетто / PP-bags, Net weight 25 kgs.**Применение:** Применяется как сырье для резинотехнической промышленности и производства шин**Uses:** For use in rubber industry and tire manufacturing**ООО «Карбон»**

Россия, 15305, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Палехская, д.6

Многоканальный телефон-факс +7 (4932) 93-99-00

Бесплатный звонок по России 8 800-7000-709