



Карбон («Carbon» LLC)

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД П-805Э**

**TECHNICAL DATA SHEET
CARBON BLACK П-805Э**

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ

ORIGIN: RUSSIA

Наименование показателей	Методы испытаний ASTM	Нормы по согласованной спецификации
Удельная условная поверхность, м ² /г	ГОСТ	16,0
Адсорбция дибутилфталата, см ³ /100 г	ГОСТ	122
Массовая доля потерь при 105 ⁰ С, %, не более	ГОСТ	0,09
Массовая доля остатка после просева через сито с сеткой 0,14, %	ГОСТ	0,01
Массовая доля общей серы, %, не более	ГОСТ	0,64
Массовая доля летучих веществ, %, не более	ГОСТ	1,0
Содержание золы, %, не более	ГОСТ	0,10
Насыпная плотность, кг/м ³ , в пределах	ГОСТ	100

Упаковка / Packing: Полипропиленовые мешки, 25 кг нетто / PP-bags, Net weight 25 kgs.

Применение: Применяется как сырье для резинотехнической промышленности и производства шин

Uses: For use in rubber industry and tire manufacturing

ООО «Карбон»

Россия, 15305, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Палехская, д.6
Многоканальный телефон-факс +7 (4932) 93-99-00
Бесплатный звонок по России 8 800-7000-709