



Карбон («Carbon» LLC)

www.carbon-black.ru

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД П-805Э

TECHNICAL DATA SHEET
CARBON BLACK П-805Э

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ

ORIGIN: RUSSIA

Наименование показателей	Методы испытаний ASTM	Нормы по согласованной спецификации
Удельная условная поверхность, м ² /г	ГОСТ	16,0
Адсорбция дибутилфталата, см ³ /100 г	ГОСТ	122
Массовая доля потерь при 105 ⁰ С, %, не более	ГОСТ	0,09
Массовая доля остатка после просева через сито с сеткой 0,14, %	ГОСТ	0,01
Массовая доля общей серы, %, не более	ГОСТ	0,64
Массовая доля летучих веществ, %, не более	ГОСТ	1,0
Содержание золы, %, не более	ГОСТ	0,10
Насыпная плотность, кг/м ³ , в пределах	ГОСТ	100

Упаковка / Packing: Полипропиленовые мешки, 25 кг нетто / PP-bags, Net weight 25 kgs.

Применение: Применяется как сырье для резинотехнической промышленности и производства шин

Uses: For use in rubber industry and tire manufacturing

ООО «Карбон»
153020, г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, 87, тел./факс +7 (4932) 93-99-00
153020, Russia, Ivanovo, ul. 11th Sosnevskaaya, 87, tel. / Fax: +7 (4932) 93-99-00