



Карбон («Carbon» LLC)

www.carbon-black.ru

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА

TECHNICAL DATA SHEET

**ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД Omcarb C-140
(УМ-76)**

CARBON BLACK Omcarb C-140(УМ-76)

ORIGIN: RUSSIA

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ

Наименование показателей	Методы испытаний ASTM	Нормы по согласованной спецификации
Йодное число, г/кг Iodine Number, g/kg	ГОСТ 25699,3	290-350
Масляное абсорбционное число, см ³ /100 г DBP Absorbtion Number, cm ³ /100g	ГОСТ 25699,5	95-115
Удельная поверхность по ЦТАБ, м ² /кг CTAB Surface Area, m ² /kg	ГОСТ 25699,2	160-190
Массовая доля остатка после просева через сито, % Sieve Residue, %		
с сеткой 0,045 мм (№35), 0.045mm (35 mesh)	ГОСТ 25699,10	0,1
с сеткой 0,5 мм (№325), 0.5mm (325 mesh),		0,001
Потери при нагревании, %, не более Heating Loss, %, max	ГОСТ 25699,7	0,9
pH водной суспензии pH Value	ГОСТ 25699,6	3,0
Содержание золы, %, не более Ash Content, %, max	ГОСТ 25699,8	1,0
Насыпная плотность, кг/м ³ , не менее Pour Density Pelleted, kg/m ³ , min	ГОСТ 25699,14	345 + 20

Упаковка / Packing: Полипропиленовые мешки, 25 кг нетто / PP-bags, Net weight 25 kgs.

Применение: Применяется как сырье для резинотехнической промышленности и производства шин

Uses: For use in rubber industry and tire manufacturing

ООО «Карбон»
153020, г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, 87, тел./факс +7 (4932) 93-99-00
153020, Russia, Ivanovo, ul. 11th Sosnevskaya, 87, tel. / Fax: +7 (4932) 93-99-00