



Карбон («Carbon» LLC)

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД N-772****TECHNICAL DATA SHEET  
CARBON BLACK N-772****СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ****ORIGIN: RUSSIA**

Наименование показателей	Методы испытаний ASTM	Нормы по согласованной спецификации
Йодное адсорбционное число, г/кг Iodine Adsorption Number, g/kg	D 1510	30+ 5
Масляное абсорбционное число, см <sup>3</sup> /100 г DBP Absorbtion Number, cm <sup>3</sup> /100g	D 2414	65 + 5
Удельная поверхность по ЦТАБ, м <sup>2</sup> /г CTAB Surface Area, m <sup>2</sup> /g	D3765	33 + 5
Массовая доля остатка после просева через сито, % Sieve Residue, %	D 1514	0,001
с сеткой 0,045 мм (№35), 0.045mm (35 mesh)		
с сеткой 0,5 мм (№325), 0.5mm (325 mesh),		
Потери при нагревании, %, не более Heating Loss, %, max	D 1509	0,9
рН водной суспензии pH Value	D 1512	7 - 10
Содержание золы, %, не более Ash Content, %, max	D 1506	0,5
Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup> Pour Density Pelleted, kg/m <sup>3</sup>	D 1513	505 + 30
Содержание тонкой фракции, %, не более Fines Content, %, max	D 1508	7,0

**Упаковка / Packing:** Полипропиленовые мешки, 25 кг нетто / PP-bags, Net weight 25 kgs.**Применение:** Применяется как сырье для резинотехнической промышленности и производства шин**Uses:** For use in rubber industry and tire manufacturing**ООО «Карбон»**

Россия, 15305, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Палехская, д.6  
 Многоканальный телефон-факс +7 (4932) 93-99-00  
 Бесплатный звонок по России 8 800-7000-709