



Карбон («Carbon» LLC)

www.carbon-black.ru

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД П 701**

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ

Наименование показателей	Методы испытаний	Нормы по согласованной спецификации
Удельная внешняя поверхность, м ² /г	ГОСТ 25699.2	-
Йодное число, г/кг	ГОСТ 25699.3	-
Удельная адсорбционная поверхность, м ² /г	ГОСТ 25699.4	-
Абсорбция дибутил-фталата, см ³ /100 г	ГОСТ 25699.5	65 ± 5
рН водной суспензии	ГОСТ 25699.6	9 - 11
Массовая доля потерь при 105 ⁰ С, %, не более	ГОСТ 25699.7	0,35
Зольность, %, не более	ГОСТ 25699.8	0,48
Массовая доля остатка, %, после просева через сито		
с сеткой 0,045	ГОСТ 25699.10	0,08
с сеткой 0,5		0,001
Массовая доля пыли в гранулированном углероде, %, не более	ГОСТ 7885	5
Насыпная плотность гранулированного углерода, кг/м ³ , не менее	ГОСТ 25699.14	420
Светопропускание толуольного экстракта, %, не менее	ГОСТ 25699.15	-

Упаковка: Полипропиленовые мешки, 25 кг нетто

Применение: Применяется как сырье для резинотехнической промышленности и производства шин